

FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

| | |
|-------------------------------|---|
| Artículo | Abriera |
| Color en stock | Blanco, negro |
| Carta de colores en stock | Para fabricar colores fuera de stock, consultar condiciones. |
| Composición | PES 100% |
| Punto del tejido | Rejilla con agujero |
| Gramaje | 140 g/m ² |
| Ancho | 160 cm |
| Metros o Kilogramos por pieza | 90 m aprox. |
| Tipo de prenda | Camiseta deportiva |
| Sector | Deporte, Moda |
| Certificados | - |
| Instrucciones de lavado |  |

| Pruebas al tejido PES | Resultados | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----|-----|--|-----|-----|
| | Degradación | Descarga sobre PES BL CL OSC SOL | | | Descarga sobre CO BL CL OSC SOL | | |
| Lavado (ISO 105-C06:2010 A1S) | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 |
| Sudor (ISO 105-E04:2008) ácido | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 |
| Sudor (ISO 105-E04:2008) alcalino | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 |
| | | Seco | | | Húmedo | | |
| Frote (ISO 105-X12) | 4-5 | | | | 4-5 | | |
| Pilling (ISO 12945-1:200 Orbitor) | ~50000 (grado 4-5) | | | | | | |
| pH (ISO 3071:2005) | 6-7 | | | | | | |
| Estabilidad dimensional (ISO 6330) | ±5% | | | | | | |

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos

Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.