



Comercial Textil Moreno, S.L.
 C. Vapor Gordils, 15-Pol. Ind. Mata-Rocafonda
 08304 Mataro (BARCELONA)
 93.790.62.65 www.cotexmo.es

FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

Artículo	Duero
Color en stock	Pedido
Carta de colores en stock	Para fabricar colores fuera de stock, consultar condiciones.
Composición	Poliéster 47`5 % Thermolite® 47`5 % Lycra® 5%
Punto del tejido	Interlock
Gramaje	180 g/m ²
Ancho	160 cm
Metros o Kilogramos por pieza	70 m aprox.
Tipo de prenda	Camiseta, Polo
Sector	Deporte, Laboral
Instrucciones de lavado	

Certificados



Pruebas al tejido PES

Resultados

	Degradación	Descarga sobre PES			Descarga sobre CO		
		BL	CL	OSC SOL	BL	CL	OSC SOL
Lavado (ISO 105-C06:2010 A1S)	4-5	4-5	3-5	3-5	4-5	3-5	3-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) ácido	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-5	4-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) alcalino	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	3-5	4-5
	Seco				Húmedo		
Frote (ISO 105-X12)	4-5				4-5		
Pilling (ISO 12945-1:200 Orbitor)		>50000 (grado 4-5)					
pH (ISO 3071:2005)		6-7					
Estabilidad dimensional (ISO 6330)		<±5%					

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos

Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.