

FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

Artículo	Esther
Color en stock	Los colores de su carta
Carta de colores en stock	Para fabricar colores fuera de stock, consultar condiciones.
Composición	PES 50 % / CO 50 %
Punto del tejido	Punto inglés
Gramaje	190 g/m ²
Ancho	80 cm tubular
Metros o Kilogramos por pieza	60 m aprox.
Tipo de prenda	Canalé, Camiseta, Cisne, Pijama, Complementos...
Sector	Moda
Certificados	-
Instrucciones de lavado	

Pruebas al tejido PES/CO	Resultados						
	Degradación	Descarga sobre PES BL CL OSC SOL			Descarga sobre CO BL CL OSC SOL		
Lavado (ISO 105-C06:2010 A1S)	4-5	4-5	2-3	4-5	4-5*	2-3	4-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) ácido	4-5	4-5	3-5	4-5	4-5	3-5	4-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) alcalino	4-5	4-5	3-5	4-5	4-5	3-5	4-5
		*Amarillos sobre descarga en CO entre 2-3			Húmedo		
		Seco			BL CL OSC SOL		
Frote (ISO 105-X12)	4-5	2-5	2-3	3-5			
Pilling (ISO 12945-1:200 Orbitor)		>50000 (grado 4-5)					
pH (ISO 3071:2005)		5,5-7,5					
Estabilidad dimensional (ISO 6330)		<±5%					

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos

Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.