



Comercial Textil Moreno, S.L.
C. Vapor Gordils, 15-Pol. Ind. Mata-Rocafonda
08304 Mataro (BARCELONA)
93.790.62.65 www.cotexmo.es

FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

Artículo	MiriamP
Color en stock	Gris, granate y botella
Carta de colores en stock	Para fabricar colores fuera de stock, consultar condiciones.
Composición	PES 50 % / CO 50 %
Punto del tejido	Felpa Perchada
Gramaje	240 g/m ²
Ancho	180 cm
Metros o Kilogramos por pieza	40 m aprox.
Tipo de prenda	Sudadera, Pantalón
Sector	Moda, Casual
Instrucciones de lavado	

Certificados



Pruebas al tejido PES/CO	Resultados						
	Degradación	Descarga sobre PES BL CL OSC SOL			Descarga sobre CO BL CL OSC SOL		
Lavado (ISO 105-C06:2010 A15)	4-5	4-5	2-3	4-5	4-5*	2-3	4-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) ácido	4-5	4-5	3-5	4-5	4-5	3-5	4-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) alcalino	4-5	4-5	3-5	4-5	4-5	3-5	4-5
		* Amarillos sobre descarga en CO entre 2-3			Húmedo		
		Seco			BL CL OSC SOL		
Frote (ISO 105-X12)	4-5	2-5	2-3	3-5			
Pilling (ISO 12945-1:200 Orbitor)		>50000 (grado 4-5)					
pH (ISO 3071:2005)		5,5-7,5					
Estabilidad dimensional (ISO 6330)		<±5%					

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos
Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.