Comercial Textil Moreno,S.L.
C.Vapor Gordils,15-Pol.Ind.Mata-Rocafonda
08304 Mataro (BARCELONA)
93.790.62.65 www.cotexmo.es

FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

Artículo	Reina
Color en stock	Crudo
Carta de colores en stock	-
Composición	CO 100% Re-Eco Organic
Punto del tejido	Felpa sin perchar
Gramaje	260 g/m²
Ancho	200 cm
Metros o Kilogramos por pieza	40 m aprox.
Tipo de prenda	Sudadera, chandal
Sector	Moda, Casual
Instrucciones de lavado	
Certificados	

Pruebas al tejido CO — **Resultados**

	Degradación	Descarga sobre CO BL CL | OSC | SOL	Descarga sobre PES BL CL | OSC | SOL
Lavado (ISO 105-C06:2010 A1S)	4-5	3-5 2-3 4-5	3-5 2-3 4-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) ácido	4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) alcalino	4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5

	Seco	Húmedo BL CL | OSC | SOL
Frote (ISO 105-X12)	4-5	4-5 2-3 2-5

Pilling (ISO 12945-1:200 Orbitor)	>50000 (grado 4-5)
pH (ISO 3071:2005)	5,5-7,5
Estabilidad dimensional (ISO 6330)	<±10% con planchado húmedo <±6%

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos
Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.
Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.